



Este aditivo es recomendable para emplearse en lugar de agua al preparar adhesivos, emboquilladores y estucos CREST.

#### Aplicaciones Específicas

En instalaciones de recubrimientos sobre sustratos tales como: tabla yeso, yeso, piso o azulejo existente, recubrimientos de nula absorción [%AH±0.5%], concreto pulido y en todas las áreas expuestas a la humedad, es recomendable la preparación de los adhesivos CREST con ADICREST MP PLUS. En instalaciones de azulejo o piso, en albercas, fuentes, jacuzzis y cisternas, es importante preparar el adhesivo blanco, la junta o la boquilla con ADICREST MP PLUS en lugar de agua y esperar 14 días para ser utilizado. Para utilizar el ADICREST MP PLUS como sellador de juntas y boquillas, esperar 21 días para un curado adecuado y posteriormente aplicarlo con una brocha y esperar un día para utilizar la instalación.

#### Ventajas de adicrest mp plus con adhesivos base cemento

- Incrementa la adherencia entre el sustrato y el recubrimiento.
- Hace las instalaciones más flexibles para los casos en que están sujetas a flexiones o vibraciones moderadas.
- Aumenta la resistencia a la penetración de humedad.
- Aumenta la resistencia al impacto.

#### Ventajas de adicrest mp plus con emboquilladores y junteadores

- Intensifica el tono de los colores.
- Aumenta la resistencia al desgaste y agrietamiento.
- Incrementa la resistencia a la penetración de humedad.
- Reduce la aparición de salitre.
- La instalación es menos rígida.

#### Ventajas de adicrest mp plus con estucos

- Intensifica los colores.
- Aumenta la resistencia a la penetración de humedad.
- Incrementa la resistencia al desgaste y agrietamiento.
- La instalación es menos rígida.

#### Preparación de las mezclas

Solamente sustituya el agua recomendada por ADICREST MP PLUS. Solo en el caso de JUNTACREST deberá mezclarlo a razón de 3.0 a 3.5 litros por bulto de 10 kg. Es importante remover la mezcla cada vez que vaya ser aplicada y no agregar más aditivo una vez preparada.

#### Procedimiento de aplicación

Para su aplicación siga las instrucciones señaladas al reverso del empaque.

#### Recomendaciones

Al emplear ADICREST MP-PLUS mezclado en lugar de agua con BoquiCREST ultra en temperaturas superiores a 35°C, prepare la mezcla utilizando 50% de ADICREST MP-PLUS y 50% de agua limpia. Procure realizar la instalación en la mañana.

#### Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

#### Importante

**No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El**



usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

**Datos Técnicos:**

<b>Presentación:</b>	Envase de 1 y 3.78 L
<b>Tipo:</b>	Aditivo líquido base latex-acrílico.
<b>Color:</b>	Blanco.
<b>Tiempo de Almacenaje:</b>	12 meses en lugar seco, en su envase original y sin abrir.
<b>Temperatura de Aplicación:</b>	De 10* C a 38* C.

Nota- Temperaturas menores a 10°C pueden ocasionar congelamiento del material inhibiendo su funcionamiento y a temperaturas mayores a los 38°C, ocurre rápida evaporación del agua del material provocando un secado prematuro.

**Oficinas Generales**

Pedro Ramírez Vázquez  
No. 200-1 Col. Valle Oriente  
66269 Garza García, N.L.  
Tel. (81) 8047 5000  
Fax (81) 8047 5001

**Planta Monterrey**

Carretera a Saltillo km. 339.5  
Santa Catarina, N.L. 66350  
Tel. (81) 8220-5050  
Fax (81) 8336-3515

**Oficinas México**

Mariano Escobedo No. 525  
3er piso Rincón del Bosque  
México, D.F. 11580  
Tel. (55) 5255-0355  
Fax (55) 5203-2037

**Planta Tizayuca**

Camino a Huitzila s/n  
Col. Huitzila  
Tizayuca, Hgo. 43800  
Tel. (779) 796-3873  
Tel. y Fax (779) 796-3872  
01-800-715-7618

**Planta Guadalajara**

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26  
Zona Industrial  
Guadalajara, Jal. 44940  
Tels. (33) 3145-3040 al 46,  
Fax (33) 3145-3047

**Planta Chihuahua**

Gral. Rosalío Hernández No. 3  
Zona Industrial Nombre de Dios  
Chihuahua, Chih. 31110  
Tel. (614) 424-1412  
Fax (614) 424-1420

**Planta Morelia**

Libramiento Norte No. 1061  
Col. El Realito  
Morelia, Mich.  
Tel. y Fax (443) 327-3590,  
(443) 327-3653

**Planta Guatemala**

10 Calle 27-67 Zona 4  
de Mixco, Finca el Naranjo  
Guatemala, C.A. 01057  
Tels. (502) 2326-3112  
Pbx. (502) 2326-3131  
Fax (502) 2326-3100

▶▶▶ [www.crest.com.mx](http://www.crest.com.mx)



**ADI CREST MP-PLUS®**

**CREST®**

Soluciones de Calidad para la Construcción